PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-053469

(43) Date of publication of application: 25.02.1994

(51)Int.CI.

H01L 27/146 H04N 1/028

(21)Application number: 04-202720

(22)Date of filing:

289.07.1992

(71)Applicant: KYOCERA CORP


(72)Inventor: TSUKADA MINORU


(54) IMAGE SENSOR AND FABRICATION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an image sensor in which aging is suppressed by inclining the profile at the end part of a photosensitive layer thereby preventing abnormal filming.

CONSTITUTION: A photosensitive layer 12 of amorphous silicon(a-Si), for example, is deposited on a substrate 11 and a common electrode 12. End part of the photosensitive layer 12 has an inclining profile corresponding to that of a mask board. A transparent conductive layer 14 of indium tin oxide, a conductive layer 15 of Cr, and a conductive layer 16 of Al, for example, are then formed through sputtering or deposition entirely on the photosensitive layer 12 and the substrate 11, thus obtaining an image sensor where the profile at the end of the photosensitive layer 13 is inclining. This constitution ensures electrical connection of individual electrodes formed thereon thus realizing a highly reliable image sensor. Furthermore, malfunction due abnormal filming can be prevented.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-53469

(43)公開日 平成6年(1994)2月25日

 (51)Int.Cl.5
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 H 0 1 L 27/146
 Z 9070-5 C

 7210-4M
 H 0 1 L 27/14
 C

審査請求 未請求 請求項の数2(全 6 頁)

(21)出願番号 特願平4-202720

(22)出願日 平成 4年(1992) 7月29日

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市山科区東野北井ノ上町 5番地

の22

(72)発明者 塚田 稔

鹿児島県姶良郡隼人町内999番地3 京セ

ラ株式会社鹿児島隼人工場内

(74)代理人 弁理士 西教 圭一郎 (外1名)

(54)【発明の名称】 イメージセンサおよびその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 成膜異常の発生を防止して、経時劣化の少ないイメージセンサおよびその製造方法を提供することである。

【構成】 イメージセンサ10は、電気絶縁性の基板11の上に、共通電極12と感光層13が形成され、その上に透明導電層14、導電層15,16で構成される個別電極17が複数形成されており、感光層13の端部20の断面形状が傾斜している。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気絶縁性の基板の上に、順次、共通電極、感光層が形成され、その上に透明導電層を含む個別電極が複数形成されたイメージセンサにおいて、

1

前記感光層の端部の断面形状が傾斜していることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項2】 (a) 電気絶縁性の基板の上に、共通電極を形成する工程と、

(b) 当該基板側の開口領域が、当該基板の反対側の開口領域より広いマスク板を用いて、感光層を成膜するエ 10 程と

(c) 前記感光層および前記基板の上に、透明導電層を含む個別電極を複数形成する工程と、

を含むことを特徴とするイメージセンサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、原稿を走査線毎に読取って画像信号を出力するイメージセンサおよびその製造 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】図8(a)は、従来のイメージセンサの一例を示す部分平面図であり、図8(b)はB-B線に沿った部分断面図である。当該イメージセンサ70は、ガラス基板などの電気絶縁性の基板71の上に、Crなどから成る共通電極72と、アモルファスシリコン(a-Si)などから成る感光層73が形成され、その上にインジウム錫酸化物(ITO)などから成る透明導電層74、Crなどから成る導電層75およびAlなどから成る導電層76で構成される個別電極77が複数形成されており、透明導電層74のみが形成された各受光部7 30 9の中央付近に、矩形状の導光窓78がエッチングなどによって基板71に達するまで形設されている。

【0003】図9(a)は、図8に示したイメージセンサ70の感光層74を成膜する際に用いられるマスク板80を示す正面図であり、図9(b)はC-C線に沿った断面図である。金属製などのマスク板80は、長手方向にスリット状の開口部81が形成されており、開口部81の形状は厚さ方向で一定している。

【0004】図10は、図9のマスク板80を用いて感光層73を成膜している様子を示す部分断面図である。基板71の上に形成された共通電極72が開口部から露出するように、所定距離でマスク板80を配置して、CVD (Chemical VaporDeposition) 法などを用いて成膜材料となるたとえばSi原子などの粒子流82を発生させることによって、共通電極72および基板71の上にたとえばアモルファスシリコンから成る感光層73を成膜することができ、成膜された感光層72の表面から見た形状は、マスク板80の開口部の形状にほぼ一致し、その断面形状は矩形状となる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の イメージセンサ70は、感光層73の断面形状が矩形状 であるため、(1)図11の部分断面図で示すように、 感光層73の肩部Eが部分的に突出して、成膜異常が生 じやすく、そのため光照射がない場合でも出力される暗 電流が異常に増加する。(2)図12の部分断面図で示 すように、感光層73の上に形成される透明導電層74 や導電層75、76が、ステップカバレッジ不良により 段差部Fで断線しやすくなる。(3)図13の部分平面 図で示すように、成膜工程中における感光層73とマス ク板80との接触によって、マスク板80の金属粒子が 感光層73の上の斜線で示す領域Gに残留して、隣合う 個別電極同志が短絡しやすくなるなどの成膜異常が発生 するという課題がある。また、このような成膜異常は、 製造直後だけでなく、経時変化による信頼性の低下を招 くという課題がある。

【0006】本発明の目的は、前述した課題を解決するため、成膜異常の発生を防止して、経時劣化の少ないイメージセンサおよびその製造方法を提供することである。

[0007]

20

【課題を解決するための手段】本発明は、電気絶縁性の基板の上に、順次、共通電極、感光層が形成され、その上に透明導電層を含む個別電極が複数形成されたイメージセンサにおいて、前記感光層の端部の断面形状が傾斜していることを特徴とするイメージセンサである。

【0008】また本発明は、(a) 電気絶縁性の基板の上に、共通電極を形成する工程と(b) 当該基板側の開口領域が、当該基板の反対側の開口領域より広いマスク板を用いて、感光層を成膜する工程と、(c) 前記感光層および前記基板の上に、透明導電層を含む個別電極を複数形成する工程とを含むことを特徴とするイメージセンサの製造方法である。

[0009]

【作用】本発明に従えば、電気絶縁性の基板の上に順次、共通電極、感光層が形成され、その上に透明導電層を含む個別電極が複数形成されたイメージセンサにおいて、感光層の端部の断面形状が傾斜していることによって、暗電流を減少させることができるとともに、成膜工程におけるステップカバレッジが良好になり、段差部における個別電極の電気的接続が確実になる。

【0010】また本発明に従えば、感光層を成膜する際に、基板側の開口領域が、基板の反対側の開口領域より広いマスク板を用いることによって、感光層の端部の断面形状が確実に傾斜するとともに、マスク板と感光層との接触を解消することができ、個別電極同志の短絡事故を防止することが可能となる。

[0011]

【実施例】図1 (a) は、本発明の一実施例であるイメ 50 ージセンサを示す部分平面図であり、図1 (b) はA-

10

A線に沿った部分断面図である。当該イメージセンサ10は、ガラス基板などの電気絶縁性の基板の上に、Crなどから成る共通電極12とアモルファスシリコン (a-Si) などから成る感光層13が形成され、その上にインジウム錫酸化物 (ITO) などから成る透明導電層14、Crなどから成る導電層15およびAlなどから成る導電層16で構成される個別電極17が複数形成されており、透明導電層14のみが形成された各受光部19の中央付近に、矩形状の導光窓18がエッチングなどによって基板11に達するまで形成されている。なお、感光層13の端部20の断面形状が傾斜しているため、その上に形成される個別電極17はほぼ一様な厚さで滑らかな断面形状で形成されている。

【0012】その動作は、基板11の裏面側に配置された光源(図示せず)からの光が導光窓18を通過して、イメージセンサ10の表面にほぼ密着するように配置された原稿(図示せず)を照射すると、原稿から反射した光が透明導電層14を介して感光層13に到達する。光が入射した領域の感光層13は、受光量に応じて比抵抗が低下する。そこで、予め各個別電極17に負荷抵抗を20介して所定電圧を印加しておくことにより、感光層13の受光部に電流が流れ、各個別電極17の電圧変化をバッファアンプなどで外部へ取出すことによって、各受光部の光量分布に応じた原稿の画像信号を得ることができる。

【0013】図2は、本発明の一実施例であるイメージセンサの製造方法を示す部分断面図である。まず、図2(a)に示すように、ガラス基板などの基板11の上に、Crなどの金属薄膜を蒸着やスパッタなどを用いて全面に形成した後、フォトリソグラフィ法を用いて所定 30パターンにエッチングすることにより、共通電極12を形成している。

【0014】次に、図2(b)に示すように、基板11 および共通電極12の上に、基板11側の開口領域が基 板11の反対側の開口領域より広い金属などから成るマ スク板30を設置して、CVD法などによって、アモル ファスシリコン(a-Si)などから成る感光層12を 成膜する。このとき感光層12の端部の断面形状は、マ スク板30の断面形状に対応して、傾斜するようにな る。図3は、プラズマCVD装置の一例を示す概略断面 40 図である。このプラズマCVD装置40は、真空容器4 1の中に、基板ホルダ42と、基板ホルダ42に対向し て原料ガスを供給するための噴出口44を多数備えた中 空状の電極43が設けられている。基板11を基板ホル ダ42に固定し、さらに成膜パターンを決定するマスク 板30を固定した後、真空容器41内を真空排気すると ともに、原料ガスを供給しながら基板42と電極41の 間に高周波電界を印加することによってプラズマが発生 し、原料ガスが分解して原料ガスの組成原子が基板11 の上に堆積する。たとえば、原料ガス11としてシラン 50

を用いて基板温度や圧力などの反応条件を制御することによって、アモルファスシリコンから成る感光層 13を成膜することができる。なお、成膜領域を決定するマスク板30は、基板側の開口領域が基板の反対側の開口領域より広いものであれば、図4に示す段差状のもの、図5に示すテーパ状のもの、図6に示す円弧状のもの、図7に示す2段の段差状のものなどを用いることができる。また、マスク板の厚さは1mm~1.5mmが好ましく、裏側の開口領域と表側の開口領域を結ぶ直線とマスク板30との成すテーパ角は、30度~45度が好ましい。

【0015】次に図2(c)に示すように、感光層12 および基板11の上に、インジウム錫酸化物(ITO)などから成る透明導電層14、Crなどから成る導電層15、Alなどから成る導電層16を蒸着やスパッタなどを用いて全面に形成する。次に、図2(d)に示すように、導電層15,16および透明導電層14をフォトリソグラフィ法を用いて所定パターンにエッチングすることによって、図1(a)の平面図に示すような個別電極17を複数形成して、イメージセンサ10の基本的形状を決定する。次に図2(e)に示すように、受光部19の中央付近の個別電極を基板11に達するまでエッチングを行って、導光窓18を形成する。

【0016】こうして、感光層10が感光層13の端部の断面形状が傾斜しているイメージセンサを得ることができる。

[0017]

【発明の効果】以上詳説したように、本発明によれば、感光層の端部の断面形状が傾斜していることによって、その上に形成される個別電極の電気的接続が確実になって、高信頼性のイメージセンサを得ることができる。また、基板側の開口領域が、基板と反対側の開口領域より広いマスク板を用いて感光層の成膜を行うことによって、端部の断面形状が傾斜した感光層を簡単に形成することが可能となり、成膜異常による動作不良の発生を防止して、イメージセンサの製造歩留まりを向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1(a)は、本発明の一実施例であるイメージセンサを示す部分平面図であり、図1(b)はA-A線に沿った部分断面図である。

【図2】本発明の一実施例であるイメージセンサの製造 方法を示す部分断面図である。

【図3】プラズマCVD装置の一例を示す概略断面図である。

【図4】本発明に係るマスク板30の断面形状の一例を示す部分断面図である。

【図5】本発明に係るマスク板30の断面形状の他の例を示す部分断面図である。

【図6】本発明に係るマスク板30の断面形状の他の例

を示す部分断面図である。

【図7】本発明に係るマスク板30の断面形状の他の例を示す部分断面図である。

【図8】図8 (a) は、従来のイメージセンサの一例を示す部分平面図であり、図8 (b) はB-B線に沿った部分断面図である。

【図9】図9(a)は、従来用いられているマスク板80を示す正面図であり、図9(b)はC-C線に沿った断面図である。

【図10】図9のマスク板80を用いて感光層73を成 10 膜している様子を示す部分断面図である。

【図11】従来のイメージセンサ70の課題を示す部分 断面図である。


【図12】従来のイメージセンサ70の課題を示す部分断面図である。


【図13】従来のイメージセンサ70の課題を示す部分 平面図である。 *

*【符号の説明】


- 10 イメージセンサ
- 11 基板
- 12 共通電極
- 13 感光層
- 14 透明導電層
- 15, 16 導電層
- 17 個別電極
- 18 導光窓
- 19 受光部
- 20 端部
- 30 マスク板
- 40 プラズマCVD装置
- 41 真空容器
- 42 基板ホルダ
- 4.3 電極
- 44 噴出口

【図1】







【図4】




【図2】

6





【図12】



【図13】

